

WT-6053 鞋面皮伸缩试验机（VAMP 曲折法）



1.简介

将测试试样装在 VAMP 耐曲折试验机上，通过 VAMP 耐曲折试验机以一定的频率进行曲折测试后，观察测试试样表面的变化，以其表面是否出现皱折和破裂情况及其严重程度等来评估测试材料的耐曲折性能。

2.参照标准

GB/T 20991 /ISO 20344 个体防护装备 鞋的测试方法

SATRA TM25 鞋面弯曲度试验——抗褶皱和开裂性

ISO 4643 模压塑料鞋——一般工业用聚氯乙烯内衬或无内衬靴——规范

ISO 5423 模压塑料鞋——一般工业用有内衬或无内衬聚氨酯靴——规范

3.主要技术参数

序号	项目	参数
1	测试速度	300±30r/min
2	伸缩行程	19±1.5mm
3	试验尺寸	64x64mm
4	测试件数	同时能测试 12 件试样
5	夹具夹角	40°
6	体积	70x36x37cm
7	电源	AC220V,10A
8	标准取样刀模	1 个